McClelland Laboratories -Summary of Hydraulic Conductivity Testing

Sample	Initial Moisture, %	Final Moisture, %	Initial Dry Density, pcf	Final Dry Density, pcf	Final Porosity	Hydraulic Conductivity, cm/sec
HG4&5-2 Composite	5.1	10.4	82.0	103.3	0.335	5.5×10^{-2}
HG4&5-2 Composite	5.1	7.7	82.2	97.8	0.353	1.1×10^{-1}
HG4&5-3 Composite	4.4	7.6	81.3	98.8	0.361	1.6×10^{-1}
HG6-1	2.6	11.9	85.6	98.0	0.365	9.0×10^{-2}
HG3-2 Composite	3.3	8.1	84.1	96.9	0.374	9.5×10^{-2}
HG3-1	6.3	9.6	78.0	96.3	0.368	1.8×10^{-2}
HG6-2 Composite	3.1	14.4	87.6	113.9	0.266	8.0×10^{-2}
HG7-1 Composite III	4.5	7.1	89.8	102.8	0.332	7.8×10^{-2}

C:\419-272\sumtable.wpd